

**КОДЫ ПРОДУКЦИИ**

Хэндикоат Интерьерный

63110

**ОПИСАНИЕ**

Хэндикоат Интерьерный - готовая к применению шпатлевка предназначенная для нанесения на большинство типов строительных поверхностей, позволяющая получить высококачественную поверхность под окрашивание. Хэндикоат Интерьерный предназначен для ремонта и выравнивания как старых, так и подготовки новых внутренних поверхностей.

**СВОЙСТВА**

- Состоит смеси акриловых полимеров и точно градуируемых минеральных наполнителей.
- Готова к применению
- Идеальна для различных минеральных поверхностей
- Легко наносится и быстро сохнет
- Обладает превосходной адгезией и низкой усадкой
- Демонстрирует высокую укрывающая способность и устойчивость к появлению трещин
- Практически без запаха.
- Не отслаивается и не растрескивается.
- Может наноситься слоем толщиной до 2 миллиметров
- Проницаема для водяного пара.
- Выдерживает 10 циклов замораживания/размораживания

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Хэндикоат Интерьерный – применяется для выравнивания и создания высококачественной поверхности под окраску, для наклейки обоев и нанесения декоративных покрытий, а также для ремонта незначительных повреждений на оштукатуренных и окрашенных поверхностях. Хэндикоат Интерьерный может наноситься на ранее ошпатлеванные и окрашенные поверхности, пазогребневые плиты, стеклохолст, основания из листовых материалов (ГКЛ, Аквапанель и пр.), цемент содержащие и гипсовые штукатурки, бетонные поверхности, а также наноситься на проблемные основания имеющие “волосяные” трещины

Хэндикоат Интерьерный не пригоден для нанесения на поверхности, окрашенные масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками, эмалями, не предназначен для нанесения на пластмассовые и металлические поверхности.

26.05.2018

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Хэндикоат Интерьерный должны быть защищены с применением малярной ленты.

Основания должны обладать достаточной несущей способностью, очищены от пыли, жира, следов битума и других веществ снижающих адгезию шпаклевки. Непрочные участки основания и отслоения следует удалить. Перепад уровня поверхности не должен превышать 1,5 мм. Неровности должны быть выровнены подходящим ремонтным или штукатурным составом. Время высыхания ремонтного слоя зависит от толщины нанесенного слоя и внешних условий.

Цементные штукатурки должны иметь влажность не более 4%. Бетонные основания должны иметь возраст не менее 3-6 месяцев и остаточную влажность не более 4%. гипсовые основания - не более 1%.

Сильно впитывающие штукатурки (цементные цементно-известковые основания), а также старые ослабленные основания рекомендуется предварительно промыть с использованием мягкого моющего средства, после чего обработать грунтовкой Тетрагрунт Макси, Тетрагрунт Прозрачный, или раствором грунтовки-концентрат Тетрабонд А.

При необходимости выполняется двукратное нанесение грунтовочного слоя.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Хэндикоат Интерьерный готов к работе и не требует обязательного перемешивания перед ее началом.

Наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или специального широкого шпателя. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

Заключительный слой Хэндикоат Интерьерный слегка зашкуривается в течении не позже 24 часов после нанесения. Зашкуривание в более поздние сроки может быть затруднено. При применении сухого шлифования рекомендуется использовать наждачную бумагу с размером зерна 400 и менее.

Работы рекомендуется выполнять при температурах выше 10-12оС и при нормальной влажности, способствующих быстрому высыханию нанесенного покрытия.

При необходимости, перед выполнением работ, допускается добавление к содержимому ведра небольшого количества воды. Следует избегать излишнего разбавления шпаклевки, приводящего к снижению адгезии с основанием и неравномерной усадке.

После работы инструменты вымыть водой.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

## СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Хэндикоат Интерьерный производится в белом цвете и поставляется в пластиковых ведрах по \*1 кг, 5 кг, \*15 кг, и 25 кг (\*Хабаровск).

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18 месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах. в отсутствии воздействия источников тепла и солнца.

Замораживание Хэндикоат Интерьерный во время транспортировки и хранения – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Готовая к применению полимерная шпатлевка для внутренних работ
Тип связующего	На основе акриловых сополимеров на водной основе
Цвет	Чисто белый
Вязкость	145-175 cps
Плотность кг/дм <sup>3</sup>	Около 1750 кг/м <sup>3</sup>
Температура применения	Минимально допустимая - +5С, рекомендуемая 10-25°С
Толщина нанесения	До 2-х мм по плоскости
Расход	Около 0,5-1,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от состояния поверхности
Разведение	В случае необходимости водой до 5 %
Шлифование	Рекомендуется не позже 24 часов после нанесения
Срок хранения	18 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствии воздействия источников тепла и солнца
Упаковка	Пластиковые ведра по *1 кг, 5 кг, *15 кг, и 25 кг (*Хабаровск)



А Россия, 125212, г. Москва,  
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017  
Тел.: +7 495 921 22 37,  
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,  
ул. Целинная, 15 К,  
Тел.: +7 4212 411 392,  
sales@terraco.ru