

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Террагрунт Прозрачный (P-Primer Clear)	68110
--	-------

ОПИСАНИЕ

Террагрунт Прозрачный - готовая к применению универсальная грунтовка глубокого проникновения на акриловой основе для наружного и внутреннего применения. Применяется для подготовки основания перед нанесением ремонтных и выравнивающих составов, а также декоративных финишных покрытий

СВОЙСТВА

- Пригоден для наружных и внутренних работ.
- На водной основе, не содержит органических растворителей, экологически безопасен.
- Глубоко проникает основание, выравнивает и снижает его впитывающую способность.
- Препятствует усадке и трещинообразованию наносимых покрытий.
- Связывает пыль, повышает адгезию покрытий.
- Препятствует химической реакции гипсосодержащих оснований и материалов на цементной основе.
- Препятствует реакции «омыления» материалов на основе связующих из синтетических смол при укладке их на высоко щелочные основания, таких как бетон, цементные штукатурки.
- Снижает вероятность выхода высолов на поверхность основания.
- Доступен в морозостойкой версии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Террагрунт Прозрачный – предназначен для подготовки минеральных оснований, цементных, известково-цементных и гипсовых, перед применением цементных клеев, штукатурных составов и декоративных покрытий. Рекомендован для укрепления старых, адсорбирующих необработанных бетонных и оштукатуренных поверхностей. Террагрунт Прозрачный применяется на всех типах впитывающих оснований таких как:

- цементно-песчаные и ангидридные стяжки
- цементные и известково-цементные штукатурки
- гипсосодержащие основания
- стены из легкого и ячеистого бетона, пено - и газобетона
- кладки из кирпича и природного камня
- Гипсокартонные и ГВЛ- панели

Террагрунт Прозрачный не рекомендуется наносить на металл, старые плиточные покрытия, пластик и другие неминеральные основания, а также использовать в целях, не предусмотренных настоящей инструкцией.

14.04.2018



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть чистым, обладать достаточной несущей способностью, сухим и очищенным от пыли, остатков краски, жира, воска, следов битума и других загрязняющих веществ. Пыль, непрочные участки основания и слабо держащийся поверхностный слой должны быть удалены. Трещины и дефектные участки основания должны быть предварительно отремонтированы с использованием ремонтных составов Террамикс или иных материалов для ремонта. Цементные штукатурки и стяжки перед грунтованием должны быть выдержаны 28 дней и иметь влажность не более 4%, гипсовые и ангидридные стяжки - не более 0,5%. Поверхности не подлежащие грунтованию должны быть защищены мялярной лентой или полиэтиленовой пленкой.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Перед применением грунтовку рекомендуется перемешать. Террагрунт Прозрачный наносится валиком, кистью или щеткой равномерным слоем, не допуская скопления ее излишков, капель, потеков на поверхности. После высыхания, рекомендуется проверить основание на впитываемость и, при необходимости, выполнить повторное нанесение. Нанесение покрытий по огрунтованной поверхности рекомендуется выполнять после полного высыхания грунтовки (не менее 3-х часов, зависит от условий высыхания). Для максимального проявления адгезионных свойств огрунтованной поверхности, рекомендуется выполнять нанесение последующего покрытия не позднее 3-х дней после применения грунтовки.

Нанесение грунтовки Террагрунт Прозрачный рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и при температурах основания и окружающей среды +5- +30°C.

Инструменты для нанесения и оборудование после окончания работ следует вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Террагрунт Прозрачный выпускается в емкостях по 5 и 10 и 20 кг.

Рекомендуется хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+30°C. Нераскрытые упаковки могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

Для грунтовок в «морозостойкой» версии допускается замораживание до 5-и циклов общей продолжительностью не более 2-х недель.

После замораживания грунтовка должны быть выдержана в теплом помещении до полного оттаивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Проникающий грунтовочный состав
Применение	Для наружного и внутреннего применения
Состав	Акриловый сополимер на водной основе
Сухой остаток	14,4-16,4%
Вязкость при 23оС	500 cps
рН	8,0-8,5
Цвет в жидком состоянии	Белый
Цвет после высыхания	Прозрачный
Степень проникновения	Высокая
Температура нанесения	Выше +5 - +30°C
Расход	0,10-0,15 кг /м2 при однократном нанесении – в зависимости от впитывающей способности основания
Температура транспортировки	- для «стандартной» версии - при положительных температурах - для «морозостойкой» версии -допускается 5-и кратное замораживание
Условия хранения	+5 - +30°C, в отсутствии прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев в на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластиковые емкости по 5, 10, 20 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru